

TECHNICKÝ LIST

G-FIX® HTL LEPIDLO NA PAZNEHTY

HTL lepidlo na paznehty G-FIX® s antiseptickou přísadou je extrémně rychlé a speciálně vyvinuté pro celoroční používání, jak v letním, tak také v chladném období - díky rychlé reakční době je velmi vhodné i při nízkých teplotách.

- *Stabilní viskozita, nestéká*
- *Nadprůměrná pevnost v tahu*
- *Odolné vůči hnoji a moči*
- *Extrémně rychlé vytvrzování*
- *Možnost opětovného zatížení po cca 30 sekundách - doba otevření pouhých 15 sekund*
- *Plné zatížení po max. 4 minutách*
- *Bezpečné lepení díky zaručenému poměru směšování 1:1*
- *Rychlá výměna směšovacích trysek*

HTL lepidlo na paznehty G-FIX® je dodáváno v kartuších 2K F-System Greenline od společnosti medmix Industry Switzerland AG, které nabízejí udržitelné řešení pro aplikaci lepidel a tmelů 2K. Jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného polypropylenu po spotřebě (PCR PP) a umožňují snížit emise CO₂ o 36 % v porovnání s běžnými kazetami - bez kompromisů v oblasti kvality a výkonu. Tyto kartuše nabízejí nejen možnost šetrnou k životnímu prostředí, ale také vysokou účinnost a spolehlivost.

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ:

Lepené plochy musí být zbaveny prachu, mastnoty, či jiných nečistot, protože na každé lepené ploše, i když vypadá velmi čistě, zůstávají zbytky těchto látek. Pro precizní zajištění přípravy povrchu před lepením používejte výhradně Průmyslový rychločistič GF **GISRGF.D400**, který je kompatibilní s lepidly HTL a zajistíte tím ideální průběh lepícího procesu.

TECHNICKÝ LIST

Před každým použitím je třeba zajistit, aby směšovač, který má být použit, byl správně nasazen na kartuši a také, že kartuše je správně vložena do vytlačovací pistole. Po nasazení směšovače je bezpodmínečně nutné vytlačit stranou (mimo lepené plochy) malé množství lepidla cca 2 – 4 cm, čímž se zajistí dokonalé promísení obou komponent, jinak může být lepicí schopnost lepidla snížena. Naneste dostatečné množství lepidla a spojte.

Spojení lepených materiálů musí být provedeno během doby zpracování.

SKLADOVÁNÍ	ŽÁDNÉ PŘÍMÉ SLUNEČNÍ SVĚTLO, SKLADUJTE NA CHLADNÉM A SUCHÉM MÍSTĚ
DOBA SKLADOVÁNÍ PŘI TEPLOTÁCH +13 °C AŽ +18 °C	9 MĚSÍCŮ V ORIGINÁLNÍM NEOTEVŘENÉM OBALU

Při nedodržení uvedených skladovacích podmínek, se výrazně zkracuje uvedená doba skladovatelnosti a může vést až k trvalému znehodnocení výrobku. Taktéž dochází k postupnému snížení funkčních vlastností výrobku.

Před sériovým použitím proveďte dostatečné množství interních testů a pokusů k ověření vhodnosti výrobku pro zamýšlenou aplikaci.